

Colle MC Spéciale instantanée

Colle haut de gamme pour papiers peints normaux, spéciaux et vinyles. A base de méthylcellulose renforcée de résine synthétique et rapidement soluble.

Domaine d'utilisation: La *Colle MC Spéciale instantanée* de decotric s'utilise pour coller des papiers peints spéciaux, vinyles, normaux lourds et gaufrés. La colle résiste à l'alcalinité, est recommandée pour les pièces humides (cuisine, salle de bain) et prête en 3 minutes.

Données techniques:

Matières premières:	méthylcellulose, résine synthétique
Densité:	env. 0,45 g/cm ³
PH:	env. 8
Solubilité:	env. 3 minutes
Consommation:	150 – 200 ml/m ²
Marquage émissions dans l'air intérieur:	A+

Préparation du support: Le support doit être sec, solide, plan, normalement absorbant et exempt d'agents de séparation (poussière, graisse, etc.). Enlever toutes particules mal adhérentes sur le support et décoller les anciens papiers peints ou badigeons avec le *Décol' Papiers Peints* de decotric. Reboucher les trous et fissures du support ou lisser avec les enduits *decofill intérieur* ou *decomur intérieur* de decotric. Traiter les supports friables, farineux ou trop absorbants avec le *Durcisseur de fonds LF* (sans solvants) de decotric. Isoler les taches d'eau, de nicotine, de suie et l'humidité avec la *Peinture Isolante* de decotric. Avant la pose de papiers peints sur fonds bloqués, appliquer une couche du *Primaire Spécial Papiers Peints* de decotric.

Mode d'emploi: Délayer la *Colle MC Spéciale instantanée* de decotric dans de l'eau propre et froide en remuant. Laisser reposer environ 3 minutes, puis remuer encore une fois.

Appliquer la colle régulièrement avec une brosse ou machine à encoller sur le dos du papier peint, plier les lés en portefeuille, les coller sur le support après le temps de détrempe indiqué et bien maroufler.

Suivre les instructions de pose du fabricant des papiers peints. Enlever les éventuels surplus et taches de colle fraîche avec un chiffon humide. Ne pas appliquer à une température ambiante et du support inférieure à + 5°C. Nettoyer les outils à l'eau.

Utilisation	Proportions	Quantité d'eau par paquet de 200 g	Rendement / Surface
Préencollage	1 : 40	8 l	50 – 75 m ²
Papiers normaux faibles ou moyens	1 : 30	6 l	6 – 7 rouleaux
Papiers normaux lourds ou spéciaux	1 : 25	5 l	5 – 6 rouleaux
Papiers vinyles, gaufrés ou à peindre	1 : 20	4 l	4 – 5 rouleaux

Article n°: 04

Conditionnement: Paquet de 200 g