

Colle MC Vinyle-Textile instantanée

Colle haut de gamme surtout pour papiers peints vinyles ou spéciaux et revêtements muraux à envers papier. A base de méthylcellulose fortement renforcée de résine synthétique et rapidement soluble.

Domaine d'utilisation: La *Colle MC Vinyle-Textile instantanée* de decotric s'utilise sans ajout d'une colle blanche pour coller des papiers peints vinyles même très lourds, revêtements muraux à envers papier, papiers peints intissés haut de gamme, vinyles sur intissé, textures à peindre, revêtements textiles faibles et toiles de verre faibles ainsi que tous papiers peints spéciaux. La colle est prête en 3 minutes et résiste à l'alcalinité.

Données techniques:

Matières premières:	méthylcellulose, résine synthétique
Densité:	env. 0,45 g/cm ³
PH:	env. 8
Solubilité:	env. 3 minutes
Consommation:	200 – 300 ml/m ²
Marquage émissions dans l'air intérieur:	A+

Préparation du support: Le support doit être sec, solide, plan, normalement absorbant et exempt d'agents de séparation (poussière, graisse, etc.). Enlever toutes particules mal adhérentes sur le support et décoller les anciens papiers peints ou badigeons avec le *Décol' Papiers Peints* de decotric. Reboucher les trous et fissures du support ou lisser avec les enduits *decofill intérieur* ou *decomur intérieur* de decotric. Traiter les supports friables, farineux ou trop absorbants avec le *Durcisseur de fonds LF (sans solvants)* de decotric. Isoler les taches d'eau, de nicotine, de suie et l'humidité avec la *Peinture Isolante* de decotric. Avant la pose de papiers peints sur fonds bloqués ou de revêtements transparents sur fonds à teintes inégales, appliquer une couche du *Primaire Spécial Papiers Peints* de decotric.

Mode d'emploi: Délayer la *Colle MC Vinyle-Textile instantanée* de decotric dans de l'eau propre et froide en remuant. Laisser reposer environ 3 minutes, puis remuer encore une fois.

Pour coller des papiers spéciaux ou vinyles et des revêtements muraux à envers papier, appliquer la colle régulièrement avec une brosse sur le dos du papier, plier les lés en portefeuille, les coller sur le support après le temps de détrempe indiqué et bien maroufler.

Pour coller des papiers intissés, vinyles sur intissé, textures à peindre, revêtements textiles faibles et toiles de verre faibles, appliquer la *Colle MC Vinyle-Textile instantanée* de decotric régulièrement avec un rouleau à poils moyens sur le mur en largeur de 1 à 2 lés (suivant leur largeur), puis poser les lés dans la colle fraîche et maroufler.

Suivre les instructions de pose du fabricant des papiers peints ou revêtements muraux. Enlever les éventuels surplus et taches de colle fraîche avec un chiffon humide. Ne pas appliquer à une température ambiante et du support inférieure à + 5°C. Nettoyer les outils tout de suite à l'eau.

Utilisation	Proportions	Quantité d'eau par paquet de 200 g	Rendement / Surface
Préencollage	1 : 40	8 l	50 – 70 m ²
Application sur le dos du papier	1 : 20	4 l	4 – 5 rouleaux
Application sur le mur	1 : 15	3 l	15 – 20 m ²

Article n°: 04

Conditionnement: Paquet de 200 g