

Colle MC Papiers Peints Normaux instantanée

Colle haut de gamme pour tous les papiers peints normaux. A base de méthylcellulose rapidement soluble.

Domaine d'utilisation: La *Colle MC Papiers Peints Normaux instantanée* de decotric s'utilise pour coller des papiers peints normaux faibles, moyens et lourds. La colle est prête en 3 minutes et résiste à l'alcalinité.

Données techniques:

Matière première:	méthylcellulose
Densité:	env. 0,4 g/cm ³
PH:	env. 8
Solubilité:	env. 3 minutes
Consommation:	env. 200 ml/m ²

Préparation du support: Le support doit être sec, solide, plan, normalement absorbant et exempt d'agents de séparation (poussière, graisse, etc.). Enlever toutes particules mal adhérentes sur le support et décoller les anciens papiers peints ou badigeons avec le *Décol' Papiers Peints* de decotric. Reboucher les trous et fissures du support ou lisser avec les enduits *decofill intérieur* ou *decomur intérieur* de decotric. Traiter les supports friables, farineux ou trop absorbants avec le *Durcisseur de fonds LF* (sans solvants) de decotric. Isoler les taches d'eau, de nicotine, de suie et l'humidité avec la *Peinture Isolante* de decotric. Avant la pose de papiers peints sur fonds bloqués, appliquer une couche du *Primaire Spécial Papiers Peints* de decotric.

Mode d'emploi: Délayer la *Colle MC Papiers Peints Normaux instantanée* de decotric dans de l'eau propre et froide en remuant. Laisser reposer environ 3 minutes, puis remuer encore une fois.

Appliquer la colle régulièrement avec une brosse sur le dos du papier peint, plier les lés en portefeuille, les coller sur le support après le temps de détrempe indiqué et bien maroufler.

Suivre les instructions de pose du fabricant des papiers peints. Enlever les éventuels surplus et taches de colle fraîche avec un chiffon humide. Ne pas appliquer à une température ambiante et du support inférieure à + 5°C. Nettoyer les outils à l'eau.

Utilisation	Proportions	Quantité d'eau par paquet de 125 g	Rendement / Surface
Préencollage	1 : 100	13 l	70 – 100 m ²
Papiers normaux faibles	1 : 88	11 l	40 – 50 m ²
Papiers normaux moyens	1 : 76	9,5 l	35 – 40 m ²
Papiers normaux lourds	1 : 60	7,5 l	20 – 35 m ²

Article n°: 04

Conditionnement: Paquet de 125 g