

decoplast V30

Enduit polyvalent à base de ciment fin très blanc, fibré et fortement renforcé de résine synthétique pour l'extérieur et l'intérieur. Très haute adhérence sur fonds bloqués.

Domaine d'utilisation: Le *decoplast V30* de decotric s'utilise pour reboucher des trous et fissures ainsi que pour réparer et lisser des fonds bloqués (par ex. carrelage, polystyrène, panneaux agglomérés de bois, peintures, enduits décoratifs, faïences, etc.) et tous supports minéraux (par ex. plâtre, chaux, ciment, béton, briques, crépis, etc.). Il s'applique en épaisseur de 0 à plus de 10 cm par couche sans retraits ou fissures.
L'enduit est très pauvre en chromates selon la norme 196-10, c'est pourquoi l'étiquetage Xi-irritant n'est pas nécessaire (Les chromates dans les enduits à base de ciment sont les plus fautifs des gerçures de la peau).

Données techniques:

Matières premières:	ciment spécial, résine synthétique, cellulose, additifs
Densité:	env. 0,9 g/cm ³
PH:	env. 12
Consommation:	env. 1 kg de poudre par m ² et mm d'épaisseur
Temps d'utilisation:	env. 30 minutes à 20 °C
Mise en peinture / Temps de séchage:	sur supports absorbants 1,5 heures par mm d'épaisseur, sur supports non absorbants 2,5 heures par mm d'épaisseur à un taux d'humidité de 50 % et une température de + 20°C
Marquage émissions dans l'air intérieur:	A+

Préparation du support: Le support doit être solide et exempt d'agents de séparation (poussière, huile de décoffrage, graisse, etc.). Enlever toutes les particules mal adhérentes sur le support. Traiter les supports friables, farineux ou trop absorbants avec le *Durcisseur de fonds LF* (sans solvants) de decotric. Nettoyer les supports bloqués avec la *Lessive Professionnelle* de decotric. Pour les faïences et le polystyrène, il n'est pas nécessaire de les poncer ou d'appliquer un primaire.

Mode d'emploi: Délayer 2,5 volumes du *decoplast V30* de decotric dans 1 volume d'eau froide et propre (par ex. 1 kg de *decoplast V30* dans 400 ml d'eau), y délayer l'enduit et remuer jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Appliquer l'enduit préparé dans les 30 minutes. Lisser les petites irrégularités quand l'enduit commence à prendre avec une éponge humide ou taloche à dos mousse humidifié ou poncer après séchage complet.
L'enduit est microporeux et peut être recouvert tout de suite après durcissement avec des produits en phase aqueuse. Attendre le séchage complet pour le recouvrir avec des produits solvantés.

Seulement appliquer des peintures ou colles résistantes à l'alcalinité du ciment sur l'enduit. Ne pas neutraliser la surface enduite ou la peindre avec des peintures minérales. Pour les travaux de réparation, tenir compte des différences d'absorption et d'alcalinité du support. Ne pas appliquer sur supports élastiques, bois, verre, métaux ou plastiques. Ne pas appliquer à une température ambiante et du support inférieure à + 5°C. Nettoyer les outils tout de suite à l'eau.

Délai de stockage: Au moins 48 mois si stocké bien fermé au sec et frais.

Article n°: 141

Conditionnements: Paquet de 750 g
Sacs de 5 kg, de 15 kg et de 25 kg