

## decoplast R40

Enduit intérieur à base de ciment fin très blanc, fibré et fortement renforcé de résine synthétique mais très facile à poncer. Très haute adhérence sur tous supports minéraux ainsi que supports bloqués tels que peintures et carreaux.

<b>Domaine d'utilisation:</b>	Le <i>decoplast R40</i> de decotric s'utilise aussi dans les pièces humides pour reboucher des joints, trous et fissures ainsi que pour lisser des fonds bloqués (par ex. carrelage, panneaux agglomérés de bois, peintures, enduits décoratifs, faïences, etc.) et tous supports minéraux (par ex. plaques de plâtre, chaux, ciment, béton, briques, crépis, etc.). Il s'applique en épaisseur de 0 à 2 cm par couche sans retraits ou fissures. L'enduit est très pauvre en chromates selon la norme 1907/2006, annexe XVII (47) ; c'est pourquoi l'étiquetage Xi-irritant n'est pas nécessaire (Les chromates dans les enduits à base de ciment sont les plus fautifs des gerçures de la peau).	
<b>Données techniques:</b>	Matières premières:	ciment spécial, résine synthétique, fibres, additifs
	Densité:	env. 1 g/cm <sup>3</sup>
	PH:	env. 11,5
	Consommation:	env. 1 kg de poudre par m <sup>2</sup> et mm d'épaisseur
	Temps d'utilisation:	env. 40 minutes à 20 °C
	Mise en peinture /	sur supports absorbants 1 heure par mm
	Temps de séchage:	d'épaisseur, sur supports non absorbants 2 heures par mm d'épaisseur à un taux d'humidité de 50 % et une température de + 20°C
	Marquage émissions dans l'air intérieur:	A+
<b>Préparation du support:</b>	Le support doit être solide et exempt d'agents de séparation (poussière, huile de décoffrage, graisse, etc.). Enlever toutes les particules mal adhérentes sur le support. Traiter les supports friables, farineux ou trop absorbants avec le <i>Durcisseur de fonds LF</i> (sans solvants) de decotric. Nettoyer les supports bloqués avec la <i>Lessive Professionnelle</i> de decotric. Pour les faïences et peintures, il n'est pas nécessaire de les poncer ou d'appliquer un primaire.	
<b>Mode d'emploi:</b>	Délayer 2 volumes du <i>decoplast R40</i> de decotric dans 1 volume d'eau froide et propre (par ex. 1 kg de <i>decoplast R40</i> dans 500 ml d'eau), y délayer l'enduit et remuer jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Appliquer l'enduit préparé dans les 40 minutes. Poncer après séchage complet avec des abrasifs anti-encrassants. L'enduit est microporeux et peut être recouvert tout de suite après durcissement avec des produits en phase aqueuse. Attendre le séchage complet pour le recouvrir avec des produits solvantés.  Seulement appliquer des peintures ou colles résistantes à l'alcalinité du ciment sur l'enduit. Ne pas neutraliser la surface enduite ou la peindre avec des peintures minérales. Après rebouchage, tenir compte des différences d'absorption et d'alcalinité du support. Ne pas appliquer sur supports élastiques, bois, verre, métaux ou plastiques. Ne pas appliquer à une température ambiante et du support inférieure à + 5°C. Nettoyer les outils tout de suite à l'eau.	
<b>Délai de stockage:</b>	Au moins 48 mois si stocké bien fermé au sec et frais.	
<b>Conditionnements:</b>	Sac de 5 kg	032804083
	Sac de 15 kg	032807083