

decofill Enduit Papiers Ingrains

Enduit acrylique prêt à l'emploi avec grains de bois.

Domaine d'utilisation:	Le <i>decofill Enduit de Réparation</i> de decotric s'utilise pour la réparation des papiers ingrains endommagés, par ex. pour remplir des trous de chevilles, des fissures et autres défauts semblables. Il s'adapte très bien parmi sa structure à la texture des papiers ingrains. Ne pas applicable sur bois, métaux, verre et matières synthétiques.	
Données techniques:	Matière première:	dispersion de résine synthétique, charges, additifs, eau
	Densité:	environ 1,7 g/cm ³
	PH:	8 – 9
	Consommation:	environ 1,7 kg/m ² par couche de 1 mm
	Temps de séchage:	environ 1 heure selon l'épaisseur de couche, l'absorption et température du support ainsi que la température ambiante
	Code GIS:	M-DF01
Préparation du support:	Le support doit être sec, solide et exempt d'agents séparatifs (poussière, graisse, etc.). Reboucher avant les trous et fissures profonds avec les enduits <i>decofill intérieur</i> ou <i>decomur Super-Enduit</i> de decotric. Traiter au préalable les supports trop absorbants, friables ou farineux au <i>Durcisseur de Fond LF</i> (sans solvants) de decotric. Fixer les bords et joints décollés des papiers ingrains avec la <i>Colle Raccord</i> de decotric.	
Mode d'emploi:	Bien malaxer le tube avant emploi du contenu. Appliquer le <i>decofill Enduit de Réparation</i> avec une spatule et adapter, si nécessaire, sa texture avec un pinceau ou autres petits outils avant séchage à la texture du papier ingrains. Peindre l'enduit seulement après séchage complet. Ne pas appliquer à une température ambiante et du support inférieure à + 5 °C. Nettoyer les outils à l'eau tout de suite après utilisation.	
Délai de stockage:	Au moins 2 ans si stocké bien fermé au frais, mais à l'abri du gel.	
Article n°:	160	
Conditionnements:	Tube de 330 g	