

decomur Enduit Allégé L10

Enduit acrylique en phase aqueuse pour l'intérieur. Très blanc avec caractéristiques thermiques, légèrement élastique et ponçable.

Domaine d'utilisation:	Le <i>decomur Enduit Allégé L10</i> de decotric s'utilise pour reboucher des joints et fissures directement de la cartouche ou avec une spatule. Il s'applique en épaisseur de 0 à 15 mm par couche sur peintures, laques, bois, panneaux agglomérés, polystyrène, enduits, RPE et tous supports minéraux (crépi, béton, briques, etc.).	
Données techniques:	Matières premières:	dispersion acrylique, charges, additifs, eau
	Densité:	env. 0,52 g/cm ³
	PH:	env. 8
	Mise en peinture/ Temps de séchage:	env. 8 heures
	Marquage émissions dans l'air intérieur:	A+
Préparation du support:	Le support doit être sec, solide et exempt d'agents de séparation (poussière, huile de décoffrage, etc.). Enlever toutes particules mal adhérentes sur le support et décoller les anciens papiers peints ou badigeons avec le <i>Décol' Papiers Peints</i> de decotric. Traiter les supports friables, farineux ou trop absorbants avec le <i>Durcisseur de fonds LF (sans solvants)</i> de decotric. Nettoyer les peintures et laques avec la <i>Lessive Professionnelle</i> de decotric.	
Mode d'emploi:	Appliquer le <i>decomur Enduit Allégé L10</i> de decotric directement dans les joints, trous ou fissures et lisser les irrégularités d'enduit frais avec un couteau à enduire ou une éponge humide. Attendre le séchage complet avant ponçage (env. 8 heures selon l'épaisseur de produit appliquée, la température ambiante et du support, etc.). L'enduit peut être recouvert normalement et supporte au transport des températures jusqu'à -15°C. Ne convient pas pour des joints de dilatation et des surfaces souvent humides. Ne pas appliquer sur bois brut, métaux, verres ou plastiques. Ne pas appliquer à une température ambiante et du support inférieure à + 5°C. Nettoyer les outils tout de suite à l'eau.	
Article n°:	340	
Conditionnement:	Cartouche de 310 ml	