

decolor Peintures Colorées intérieures – extérieures

Peinture acrylique satinée en phase aqueuse sans solvants en 22 couleurs.
Aussi utilisable pour teinter toutes les peintures en phase aqueuse.

Domaine d'utilisation:

Les *decolor Peintures Colorées* de decotric s'utilisent pour la réalisation moderne en couleurs des façades et logements ainsi que pour teinter tous recouvrements muraux à base de résine synthétique en phase aqueuse (par ex. enduits décoratifs, peintures, enduits prêts à l'emploi, etc.), mais aussi des badigeons. Les peintures conviennent aussi pour la mise en peinture de pochoirs.

Les couleurs 901, 902, 903, 904, 905, 906 et 937 s'utilisent pour teinter des peintures silicates, mais seulement jusqu'à 10 % d'ajoutage (respecter les normes).

Données techniques:

Matières premières:	dispersion de résines synthétiques, pigments, eau
Densité:	env. 1,4 g/ml
PH:	env. 8,5
Degré de brillance:	satinée selon la norme DIN 53778
Résistance au frottement humide:	récurable selon la norme DIN 53778
Rendement:	5 à 6,5 m ² /l par couche selon le support

Préparation du support:

Le support doit être sec, solide et exempt d'agents de séparation (graisse, huile de décoffrage, poussière, etc.). Enlever les particules mal adhérentes sur le support et les anciens papiers peints ou badigeons avec le *Décol' Papiers Peints* de decotric. Reboucher les trous et fissures du support ou lisser à l'intérieur avec les enduits *decofill intérieur* ou *decomur Super Enduit* de decotric et à l'extérieur avec les enduits *decoplast V30* ou *decomur extérieur* de decotric. Nettoyer les anciennes peintures avec la *Lessive Professionnelle* et traiter les supports friables, farineux ou trop absorbants avec le *Durcisseur de fonds LF* (sans solvants) de decotric.

Mode d'emploi:

Appliquer les *decolor Peintures Colorées* de decotric avec pinceau, rouleau ou pistolet approprié. Diluer – si une deuxième couche est nécessaire – la peinture pour la première couche avec de l'eau jusqu'à 5 %, mais ne pas diluer la peinture pour la deuxième couche.

Pour teinter des peintures blanches en phase aqueuse, y délayer les *decolor Peintures Colorées* de decotric jusqu'à l'homogénéité et appliquer comme indiqué.

Ajoutée en grandes quantités dans des peintures à haute brillance, une diminution de la luisance peut se produire. Il est nécessaire d'utiliser la même marque de peinture et le même taux d'ajoutage pour arriver à la même teinte de la peinture précédente.

En vente dans les teintes: 907 jaune soleil, 935 abricot, 908 orange, 909 rouge signal, 928 rouge corail, 915 rouge bordeaux, 927 lilas, 918 bleu d'outremer, 910 bleu gentiane, 929 vert pétrole, 921 vert menthe, 913 vert feuilles, 924 vert printemps, 902 rouge briques, 903 terre d'ombre, 901 ocre, 923 terre cuite, 937 brun topas, 905 brun cigares, 906 brun chocolat, 904 noir et 914 blanc.

Les teintes jaune soleil, orange, rouge signal et vert menthe ont seulement un faible pouvoir couvrant par ses taux élevés de pigments organiques. Un ajoutage de 5 – 10 % d'une peinture blanche en phase aqueuse augmente le pouvoir couvrant.

Appliquer les couleurs qui sont marquées avec un * dans le nuancier seulement en teinte pleine à l'extérieur.

Ne pas appliquer sur matières synthétiques, bois brut, métaux ou verre.

Ne pas appliquer à une température ambiante et du support inférieure à + 5°C.
Nettoyer les outils tout de suite à l'eau.

Fiche technique

Des faibles différences de teinte peuvent apparaître selon le type de peinture blanche ou le type, la structure et l'absorption du support.

Indications importantes:

Conserver hors de la portée des enfants. Après contact avec les yeux, se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau.

Directive DecoPaint (2004/42/CE) – Marquage des emballages:
- Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a,PA): 30 g/l (2010)
- Ce produit contient au maximum 1 g/l COV

Article n°:

113

Conditionnements:

Bouteille de 250 ml et de 750 ml
Seaux de 2,5 l et de 12,5 l