

## MC Colle G20 Professionnelle

Colle haut de gamme pour une application avec brosse, rouleau ou machine à encoller. A base de méthylcellulose renforcé de résine synthétique et rapidement soluble.

**Domaine d'utilisation:** La *MC Colle G20 Professionnelle* de decotric est idéale pour coller des papiers peints normaux, spéciaux, vinyles, intissés ou à peindre, textiles à support papier et textures à peindre. La colle est prête en 5 minutes et résiste à l'alcalinité. Elle se conserve au moins 4 semaines dans un seau fermé et propre après préparation avec de l'eau et outil propre.

**Données techniques:**

Matières premières:	méthylcellulose, résine synthétique
Densité:	env. 0,55 g/cm <sup>3</sup>
PH:	env. 8
Solubilité:	env. 5 minutes
Consommation:	env. 180 - 220 ml/m <sup>2</sup>
Marquage émissions dans l'air intérieur:	A+

**Préparation du support:** Le support doit être sec, solide, plan, normalement absorbant et exempt d'agents de séparation (poussière, graisse, etc.). Enlever toutes particules mal adhérentes sur le support et décoller les anciens papiers peints ou badigeons avec le *Décol' Papiers Peints* de decotric. Reboucher les trous et fissures du support ou lisser avec les enduits *decofill intérieur* ou *decomur intérieur* de decotric. Traiter les supports friables, farineux ou trop absorbants avec le *Durcisseur de fonds LF (sans solvants)* de decotric. Isoler les taches d'eau, de nicotine ou de suie avec le *Primaire/Peinture Anti-Taches* et l'humidité avec la *Peinture Isolante* de decotric. Avant la pose de papiers peints sur fonds bloqués ou à teintes inégales, appliquer une couche du *Primaire Spécial Papiers Peints* de decotric.

**Mode d'emploi:** Délayer la *MC Colle G20 Professionnelle* de decotric dans de l'eau propre et froide en remuant. Laisser reposer environ 5 minutes, puis remuer et l'appliquer

Pour coller des papiers normaux, spéciaux ou vinyles, appliquer la colle régulièrement avec brosse ou machine à encoller sur le dos du papier, plier les lés en portefeuille, les coller sur le mur après le temps de détrempe indiqué et maroufler.

Pour coller des papiers intissés, vinyles sur intissé ou textures à peindre, appliquer la colle régulièrement avec un rouleau à poils moyens sur le mur en largeur de deux lés (pour les intissés et vinyles sur intissé) ou d'un lé (pour les textures à peindre), puis poser les lés dans la colle fraîche et maroufler.

Suivre les instructions des fabricants de machines à encoller et de papiers peints. Enlever les éventuels surplus et taches de colle fraîche avec un chiffon humide. Ne pas appliquer à une température ambiante et du support inférieure à + 5°C. Nettoyer les outils à l'eau.

Utilisation	Proportions	Quantité d'eau par paquet de 500 g	Rendement
Préencollage	1 : 40	20 l	environ 200 m <sup>2</sup>
Papiers normaux et spéciaux	1 : 25	12,5 l	environ 60 m <sup>2</sup>
Papiers vinyles et intissés Textures à peindre	1 : 20	10 l	environ 50 m <sup>2</sup>

### Remarque:

Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l'état actuel de la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d'ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique contraignante car nous n'avons pas d'influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L'utilisateur est responsable d'examiner en détail les produits pour l'utilisation envisagée selon les conditions de l'objet.

N° d'article	GENCOD	Conditionnement	
022603083	4007955226239		200 g

**Remarque:**

Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l'état actuel de la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d'ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique contraignante car nous n'avons pas d'influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L'utilisateur est responsable d'examiner en détail les produits pour l'utilisation envisagée selon les conditions de l'objet.