

Decoplast V30

Le *decoplast V30* de decotric s'utilise pour reboucher des trous et fissures ainsi que pour réparer et lisser des fonds bloqués (par ex. carrelage, panneaux agglomérés de bois, peintures, enduits décoratifs, faïences, RPE etc.) et tous supports minéraux (par ex. plâtre, chaux, ciment, béton, briques, crépis, etc.). Il s'applique en épaisseur de 0 à plus de 10 cm par couche sans retraits ou fissures. L'enduit est très pauvre en chromates selon la norme 196-10, c'est pourquoi l'étiquetage Xi-irritant n'est pas nécessaire (Les chromates dans les enduits à base de ciment sont les plus fautifs des gerçures de la peau).

Caractéristiques :

- Résiste aux chocs
- Renforcé de résine synthétique et légèrement de fibres
- Facile à lisser et à poncer

Données techniques :

Matières premières	ciment spécial, résine synthétique, fibres, additifs
Densité	env. 0,9 g/cm ³
PH	env. 12
Consommation	env. 1 kg de poudre par m ² et mm d'épaisseur
Temps d'utilisation	env. 30 minutes à 20 °C
Mise en peinture / Temps de séchage	sur supports absorbants 1,5 heures par mm d'épaisseur, sur supports non absorbants 2,5 heures par mm d'épaisseur à un taux d'humidité de 50 % et une température de + 20°C
Marquage émissions dans l'air intérieur	A+



Préparation du support :

Le support doit être solide et exempt d'agents de séparation (poussière, huile de décoffrage, graisse, etc.). Enlever toutes les particules mal adhérentes sur le support. Traiter les supports friables, farineux ou trop absorbants avec le *Durcisseur de fonds LF* (sans solvants) de decotric. Nettoyer les supports bloqués avec la *Lessive Professionnelle* de decotric. Pour les faïences et le polystyrène, il n'est pas nécessaire de les poncer ou d'appliquer un primaire.

Mode d'emploi :

Délayer 2,5 volumes du *decoplast V30* de decotric dans 1 volume d'eau froide et propre (par ex. 1 kg de *decoplast V30* dans 400 ml d'eau), y délayer l'enduit et remuer jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Appliquer l'enduit préparé dans les 30 minutes. Lisser les petites irrégularités quand l'enduit commence à prendre avec une éponge humide ou taloche à dos mousse humidifié ou poncer après séchage complet. L'enduit est microporeux et peut être recouvert tout de suite après durcissement avec des produits en phase aqueuse. Attendre le séchage complet pour le recouvrir avec des produits solvantés.

Indications importantes :

Seulement appliquer des peintures ou colles résistantes à l'alcalinité du ciment sur l'enduit. Ne pas neutraliser la surface enduite ou la recouvrir de peintures ou crépis purement silicates. Pour les travaux de réparation, tenir compte des différences d'absorption et d'alcalinité du support. Ne pas appliquer sur

Remarque:

Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l'état actuel de la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d'ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique contraignante car nous n'avons pas d'influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L'utilisateur est responsable d'examiner en détail les produits pour l'utilisation envisagée selon les conditions de l'objet.

supports élastiques, bois, verre, métaux ou plastiques. Ne pas appliquer à une température ambiante et du support inférieure à + 5°C ou sur des surfaces chauffées par le soleil. Nettoyer les outils tout de suite à l'eau.

Stockage :

Au moins 48 mois si stocké bien fermé au sec et frais.

Informations administratives :

N° d'article	GENCOD	Conditionnement
033101001	4007955331018	750 g
033102083	4007955331223	5 kg
033107001	4007955331070	15 kg
033104001	4007955331049	25 kg

Remarque:

Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l'état actuel de la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d'ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique contraignante car nous n'avons pas d'influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L'utilisateur est responsable d'examiner en détail les produits pour l'utilisation envisagée selon les conditions de l'objet.