

decofill extérieur

Enduit à base de ciment résistant aux intempéries et renforcé de résine synthétique pour l'intérieur et l'extérieur.

Domaine d'utilisation :

L'enduit s'utilise pour le rebouchage des trous et des fissures ainsi que pour le lissage ou le dégrossissage de façades, pièces humides et caves. Il s'applique sur tous supports minéraux tels que ciment, crépis, béton, parpaings, briques, ragréages de sol etc. à l'intérieur et l'extérieur. L'enduit convient aussi pour des enduisages partiels des sols. Applicable en épaisseur de 0,4 mm à 5 cm par couche. Ne pas adapté pour enduire sur bois, matières synthétiques, métaux ou peintures.

Caractéristiques :

- Séchage sans fissures ou retrait
- Résiste aux intempéries et à l'eau
- Microporeux
- Résiste aux chocs
- Applicable pendant env. 4 – 5 heures
- Pauvre en chromates selon le CR-Règlement N° 1907/2006, Annexe XVII (47)

Données techniques :

Matières premières : ciment blanc, poudre de résine synthétique, méthylcellulose, additifs

Densité : env. 1,35 g/cm³

Valeur pH : 12 – 13

Code GIS : ZP1

Marquage COV : A+

Rendement : 1,2 kg de poudre par m² pour 1 mm d'épaisseur.

Temps d'utilisation : 4 – 5 heures

Préparation du support :

Le support doit être solide, normalement absorbant et exempt d'agents séparatifs (poussière, huile de décofrage, etc.). Enlever toutes particules mal adhérentes sur le support. Traiter le béton très lisse et les supports très absorbants, friables ou farineux avec le *Durcisseur de Fond LF* (sans solvants) de decotric.

Préparation de l'enduit :

Remplir un récipient avec de l'eau propre et froide, y saupoudrer le *decofill extérieur* (2,3 volumes de poudre pour 1 volume d'eau, par ex. 1 kg de poudre pour 300 ml d'eau). Brasser jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène sans grumeaux.

Mode d'emploi :

La pâte obtenue peut être utilisée environ 4 - 5 heures. Les petites irrégularités peuvent être lissées avant le durcissement total avec une éponge humide.

Travaux ultérieurs :

Attendre le séchage total de la surface enduite avant d'entreprendre tous travaux ultérieurs (peinture, collage, perçage, etc.).

L'enduit peut être recouvert tout de suite après durcissement avec des produits en phase aqueuse. Attendre le séchage complet avant d'appliquer des produits solvantés. Suivre les instructions des fabricants de peintures ou de colles concernant les travaux sur des supports à base de ciment (par ex. de neutraliser le ciment).

Indications :

Ne pas appliquer à une température ambiante et du support inférieure à + 5 °C. Nettoyer les outils à l'eau après utilisation.

Stockage :

Stocker bien fermé au sec.

N° d'article	GENCOD	Conditionnement
003102183	4007955031222	1 kg
003103183	4007955031239	5 kg
003107183	4007955031277	15 kg



Remarque:

Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l'état actuel de la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d'ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique contraignante car nous n'avons pas d'influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L'utilisateur est responsable d'examiner en détail les produits pour l'utilisation envisagée selon les conditions de l'objet.