

# Ciment Prompt

Le *Ciment Prompt* de decotric s'utilise pour fixer et sceller rapidement toutes pièces de montage tels que charnières, pattes de scellement, chevilles, etc. ainsi que pour le rebouchage rapide des trous et fissures dans le crépi, le béton, les chapes, les tuyaux en béton et autres supports minéraux.

## Caractéristiques :

- ciment spécial gris à prise rapide
- pour l'intérieur et l'extérieur
- résiste à l'eau et aux intempéries

## Données techniques :

Matières premières	ciment, charges, additifs
Densité	env. 1,35 g/cm <sup>3</sup>
PH	12 – 13
Consommation	env. 1,2 kg de poudre par m <sup>2</sup> et mm d'épaisseur
Temps d'utilisation	3 – 5 minutes à une température de + 20 °C
Elasticité – selon la dureté	env. 4,9 N/mm <sup>2</sup>
Résistance	env. 17 N/mm <sup>2</sup>
Marquage émissions dans l'air intérieur	A+



## Préparation du support :

Le support doit être solide et exempt d'agents de séparation (poussière, huile de décoffrage, graisse, etc.). Traiter les supports friables, farineux ou trop absorbants avec le *Durcisseur de fonds LF* (sans solvants) ou *Durcisseur de Fond LH* (solvanté) de decotric.

## Mode d'emploi :

Remplir un récipient avec de l'eau propre et froide et y délayer le *Ciment Prompt* de decotric. Remuer immédiatement et énergiquement jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Reboucher tout de suite avec la pâte obtenue et la lisser. Des éléments de construction ainsi fixés peuvent être chargés après 24 heures.

Utiliser le ciment préparé dans les 3 à 5 minutes. Un temps de mélange trop long met en péril une bonne adhérence et la résistance finale du produit.

Ne pas appliquer sur bois, matières synthétiques, métaux et peintures. Ne pas appliquer à une température ambiante et du support inférieure à + 5°C. Nettoyer les outils à l'eau

## Indications importantes :

Xi – Irritant

Risque de lésions oculaires graves. Irritant pour la peau. Conserver hors de la portée des enfants. Eviter le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux/du visage. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Ne pas respirer les poussières.

## Remarque:

Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l'état actuel de la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d'ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique contraignante car nous n'avons pas d'influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L'utilisateur est responsable d'examiner en détail les produits pour l'utilisation envisagée selon les conditions de l'objet.

### Consignes de sécurité :

Consulter la fiche de données de sécurité pour obtenir des informations importantes pour la sécurité. Les fiches de données de sécurité peuvent être téléchargés sur notre site web [www.decotric.fr](http://www.decotric.fr).

### Stockage :

Stocker bien fermé au frais, mais à l'abri du gel.

### Elimination :

Recycler uniquement des récipients entièrement vides. Eliminer les résidus de matériel séchés par les déchets ménagers ou de chantier. Eliminer les résidus non durcis selon le code de déchets EWC 06 02 99.

### Informations administratives :

N° d'article	GENCOD	Conditionnement
003801001	4007955038016	1 kg
003802001	4007955038023	5 kg

### Remarque:

Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l'état actuel de la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d'ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique contraignante car nous n'avons pas d'influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L'utilisateur est responsable d'examiner en détail les produits pour l'utilisation envisagée selon les conditions de l'objet.