

Enduit de Lissage et de Rebouchage

Enduit à base de plâtre amélioré de cellulose pour le rebouchage et le lissage de supports minéraux à l'intérieur.

Domaine d'utilisation:	L' <i>Enduit de Lissage et de Rebouchage</i> de decotric s'utilise tout de suite après préparation pour reboucher trous et fissures ainsi que pour lisser des surfaces minérales tels que crépi, pierre, béton, béton cellulaire, maçonnerie, plaques de plâtre cartonnées, etc. Il s'applique en épaisseur de 0 à plus de 3 cm par couche.	
Données techniques:	Matières premières:	plâtre naturel, cellulose, additifs
	Densité:	env. 0,75 g/cm ³
	PH:	7 – 8
	Consommation:	1 kg de poudre par m ² et mm d'épaisseur
	Temps d'utilisation:	env. 60 minutes à +20°C
	Mise en peinture/ Temps de séchage:	2 heures par mm d'épaisseur à un taux d'humidité de 50 % et une température ambiante de + 20°C
Préparation du support:	Le support doit être sec, solide, normalement absorbant et exempt d'agents de séparation (poussière, huile de décoffrage, etc.). Enlever toutes particules mal adhérentes sur le support et décoller les anciens papiers peints ou badigeons avec le <i>Décol' Papiers Peints</i> de decotric. Traiter les supports friables, farineux ou trop absorbants avec le <i>Durcisseur de fonds LF</i> (sans solvants) de decotric.	
Mode d'emploi:	Remplir un récipient avec de l'eau propre et froide, y délayer l' <i>Enduit de Lissage et de Rebouchage</i> de decotric et remuer jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Pour reboucher les trous et fissures, utiliser une consistance plus épaisse que pour le lissage. Appliquer l'enduit dans les 60 minutes. Poncer et recouvrir la surface enduite après séchage complet. Pour éviter un séchage irrégulier de la peinture ultérieurement appliquée, traiter les endroits enduits ou la surface entière avec le <i>Durcisseur de fonds LF</i> (sans solvants) de decotric. Ne pas appliquer sur peintures, bois, verre, métaux ou matières synthétiques. Ne pas appliquer à une température ambiante et du support inférieure à + 5°C. Nettoyer les outils à l'eau.	
Article n°:	103	
Conditionnements:	Sacs de 5 kg, de 10 kg et de 25 kg	