

Decomur Enduit de Finition RAK 3

Le decomur Enduit de Finition RAK 3 de decotric s'utilise pour lisser, ratisser ou dégrossir des supports irréguliers. L'enduit s'applique avec pulvérisateur airless, platoir ou rouleau sur toiles de verre, peintures, panneaux agglomérés, enduits décoratifs et RPE sans plastifiants ainsi que tous supports minéraux (crépi, béton, briques, toutes plaques de plâtre, etc.) en épaisseur de 0 à 3 mm par couche. Il convient pour des qualités de surface Q3 jusqu'à Q4 selon la norme NE13963-2A.

Caractéristiques :

- applicable avec rouleau, pistolet airless ou platoir
- adhère aussi sur peintures
- sans solvants ou plastifiants
- ne coule pas au mur
- bland
- consommation : environ 1,4 kg par m²/mm



Données techniques :

Matières premières	dispersion acrylique, charges, additifs, eau	
Densité	env. 1,4 g/cm ³	
PH	8 – 9	
Réaction au feu	A 2 – s1, d0 selon la norme NE 13501-1	
Résistance à la flexion	NPD (test de tension : 259 N, testé selon la norme EN 13963, 5.8.2.; test de traction : 141 N, testé selon la norme EN 13963, 5.8.1.)	
Consommation	env. 1,4 kg par m² et mm d'épaisseur	
Mise en peinture/ Temps de séchage	4 à 7 heures par mm d'épaisseur à un taux d'humidité de 50 % et une température ambiante de + 20°C	
Marquage émissions dans l'air intérieur	A+	

Préparation de support :

Le support doit être sec, solide et exempt d'agents de séparation (poussière, huile de décoffrage, etc.). Enlever toutes particules mal adhérentes sur le support et décoller les anciens papiers peints ou badigeons avec le *Décol' Papiers Peints* de decotric. Reboucher les trous et fissures profondes avec les enduits *decomur intérieur ou decofill intérieur* de decotric. Traiter les supports friables, farineux ou trop absorbants avec le *Durcisseur de fonds LF (sans solvants)* de decotric. Nettoyer les peintures avec la *Lessive Professionnelle* de decotric. Pour enduire des plaques de plâtre à bords arrondis, jointoyer avant sans bandes à joints avec l'enduit *decomur intérieur* de decotric

Mode d'emploi :

Appliquer l'enduit directement du seau au platoir ou pulvérisateur airless. En application au rouleau, le remuer avant. Attendre le séchage complet de 4 à 7 heures avant ponçage (temps variable selon l'épaisseur de produit appliquée, la température ambiante et du support, etc.). Appliquer un durcisseur de fonds sur l'enduit avant la pose de papiers peints ou de peintures pour fixer la poussière de ponçage. Appliquer le *Durcisseur de fonds LF* (sans solvants) de decotric sur l'enduit poncé pour fixer la poussière avant application de peintures ou papiers peints.

decotric GmbH, Im Schedetal 1, 34346 Hann. Münden, Allemagne Tél.: +49 55 41 / 70 03 – 21 · export@decotric.fr

Etat au 31/08/2023

Informations techniques



Données techniques en application avec pulvérisateur airless (par ex. le Graco Mark V, Euromair

EUROPRO 1080, Wagner PS 3.39 ou équivalent) :

Pression de base : 215 bar Longueur du tuyau : 15 m au max. Pression de travail : 160 – 180 bar Taille de la buse : 029 - 041

Indications importantes:

Ne pas appliquer sur bois brut, métaux, verres ou plastiques. Ne pas appliquer sur des peintures solvantées qui n'ont pas séchées au moins un mois. Ne pas appliquer à une température ambiante et du support inférieure à + 5°C. Nettoyer les outils tout de suite à l'eau.

Consignes de sécurité :

Consulter la fiche de données de sécurité pour obtenir des informations importantes pour la sécurité. Les fiches de données de sécurité peuvent être téléchargés sur notre site web www.decotric.fr.

Stockage:

Stocker bien fermé au frais, mais à l'abri du gel.

Elimination:

Recycler uniquement des récipients entièrement vides. Eliminer les résidus de matériel séchés par les déchets ménagers ou de chantier. Eliminer les résidus non durcis selon le code de déchets EWC 08 04 10.

Informations administratives:

N° d'article	GENCOD	Conditionnement
032902015	4007955329220	6 kg
032904015	4007955329244	22 kg