

Peinture Anti-Moisissures

Peinture blanche en phase aqueuse à haut pouvoir couvrant. Sans odeur et très pauvre en émanations chimiques.

Domaine d'utilisation:	La <i>Peinture Anti-Moisissures</i> de decotric est lessivable et s'applique sur murs et plafonds en crépi, béton, plaques de plâtre cartonnées, peintures, etc. La peinture est fabriquée selon les normes pour l'année 2010.																		
Données techniques:	<table border="0"> <tr> <td>Matières premières:</td> <td>dispersion acrylique, dioxyde de titane, agents fongicides et algicides, eau</td> </tr> <tr> <td>Densité:</td> <td>environ 1,5 g/cm³</td> </tr> <tr> <td>PH:</td> <td>8 – 9</td> </tr> <tr> <td>Luminosité:</td> <td>environ 90 % selon la norme DIN 53778</td> </tr> <tr> <td>Relation de contraste:</td> <td>classe 2 au rendement de 6 m²/litre</td> </tr> <tr> <td>Degré de brillance:</td> <td>mate selon la norme DIN 53778</td> </tr> <tr> <td>Cycles de frottement:</td> <td>> 5.000 DH selon la norme DIN 53778</td> </tr> <tr> <td>Résistance au frottement humide:</td> <td>classe 2 selon la norme EN 13300</td> </tr> <tr> <td>Rendement:</td> <td>environ 6 m²/litre par couche selon le support</td> </tr> </table>	Matières premières:	dispersion acrylique, dioxyde de titane, agents fongicides et algicides, eau	Densité:	environ 1,5 g/cm ³	PH:	8 – 9	Luminosité:	environ 90 % selon la norme DIN 53778	Relation de contraste:	classe 2 au rendement de 6 m ² /litre	Degré de brillance:	mate selon la norme DIN 53778	Cycles de frottement:	> 5.000 DH selon la norme DIN 53778	Résistance au frottement humide:	classe 2 selon la norme EN 13300	Rendement:	environ 6 m ² /litre par couche selon le support
Matières premières:	dispersion acrylique, dioxyde de titane, agents fongicides et algicides, eau																		
Densité:	environ 1,5 g/cm ³																		
PH:	8 – 9																		
Luminosité:	environ 90 % selon la norme DIN 53778																		
Relation de contraste:	classe 2 au rendement de 6 m ² /litre																		
Degré de brillance:	mate selon la norme DIN 53778																		
Cycles de frottement:	> 5.000 DH selon la norme DIN 53778																		
Résistance au frottement humide:	classe 2 selon la norme EN 13300																		
Rendement:	environ 6 m ² /litre par couche selon le support																		
Préparation du support:	Le support doit être sec, solide et exempt d'agents séparatifs (poussière, graisse, huile de décoffrage, moisissures, algues, etc.). Nettoyer d'avance des surfaces recouvertes de moisissures ou algues mécaniquement ou les traiter avec le <i>STOP-Mousse</i> de decotric. Traiter les supports friables, farineux ou trop absorbants au <i>Durcisseur de fonds LF</i> (sans solvants) de decotric. Reboucher les trous et fissures ou lisser avec le <i>decofill intérieur</i> de decotric ou, en pièce humide et cave, avec le <i>decofill extérieur</i> de decotric.																		
Mode d'emploi:	Appliquer la <i>Peinture Anti-Moisissures</i> de decotric au rouleau, pinceau, à la brosse ou pistolet airless adaptée. Il est nécessaire d'appliquer deux couches pour une protection optimale. La <i>Peinture Anti-Moisissures</i> de decotric peut être diluée jusqu'à 10 % avec de l'eau pour la première couche selon l'absorption du support. Appliquer une deuxième couche sans diluer la peinture après séchage complet de la première couche. La <i>Peinture Anti-Moisissures</i> de decotric peut être teintée jusqu'à 10 % au maximum avec les <i>Peintures Colorées decolor</i> de decotric ou les <i>Colorants Concentrés Universels decomix</i> de decotric. Ne pas appliquer à une température ambiante et du support inférieure à + 5 °C. Nettoyer les outils à l'eau toute de suite après utilisation.																		
Indications importantes:	<p>Conserver hors de la portée des enfants. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas jeter les résidus à l'égout. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.</p> <p>Produits biocides directive (98/8/EG): Ce produit n'est pas soumis à cette directive parce qu'il crée un film intérieur de protection par les biocides ajoutées.</p> <p>Directive DecoPaint (2004/42/CE) – Marquage des emballages: - Valeur limite COV en UE pour ce produit (cat. A/a, Wb) = 30 g/l (2010) - Ce produit contient au maximum 1 g/l COV</p>																		
Délai de stockage:	Au moins 2 ans si stocké bien fermé au frais, mais à l'abri du gel.																		
Article n°:	1580																		
Conditionnements:	Boîte de 750 ml Seau de 2,5 l Seau de 5 l																		