

Laque Spéciale pour baignoires, carrelages murales, cuisines

Système professionnel de rénovation pour recouvrir des carreaux et faïences au mur, bacs de douche et baignoires ainsi que fronts en plastique du mobilier de cuisine.

Aussi adaptée au recouvrement de baignoires et bacs de douche en plastique avec primaire adapté.

Domaine d'utilisation:

La *Laque Spéciale* de decotric est bi-composant et sans solvants. Elle s'utilise pour recouvrir des bacs de douche et baignoires émaillés, pour des fronts en plastique du mobilier de cuisine et pour des carreaux et faïences. Les deux composants se réticulent entre eux et créent ainsi un film extrêmement durable et de haute brillance. La laque est après mélange des deux composants en même temps primaire et couche finale imperméable.

Données techniques:

Matières premières:	résine époxy, dioxyde de titane, additifs, charges, durcisseur
Densité de la laque:	environ 1,52 g/ml
Densité du durcisseur:	environ 0,94 g/ml
Couleur:	blanc
Dégré de brillance:	haute
Rendement:	environ 2,8 m ² par couche et set (1 baignoire ou 2 bacs de douche de taille normale)

Le temps nécessaire pour l'application est d'env. 2 – 3 heures, c'est-à-dire pour la préparation de la laque env. 30 minutes, pour décalcier, nettoyer et poncer le fond env. 1 heure et pour recouvrir le fond env. 40 minutes. Dans le cas de baignoires ou bacs de douche acryliques, le temps nécessaire pour un recouvrement additionnel avec le primaire pour fonds acryliques est d'env. 15 minutes (temps de séchage additionnel d'env. 16 heures).

Préparation des fonds:

Pour éviter toutes les sources de poussière, enlever rideaux, tapis, serviettes, etc. Éviter le développement de poussière causé par des courants d'air. Couvrir les surfaces qui ne sont pas à recouvrir. Couvrir les joints remplis de silicone ou enlever la silicone et remplir les joints de nouveau après laquage parce que la laque ne peut pas adhérer sur de la silicone. Dévisser les poignées du mobilier de cuisine ou au moins les couvrir. Pour enlever les dépôts calcaires, appliquer le *Nettoyant Dépôts Calcaires* de decotric plusieurs fois sans le laisser sécher avec éponge ou pinceau sur les surfaces à nettoyer. Laisser agir 10 minutes, puis rincer avec de l'eau claire. Pour nettoyer des baignoires, bacs de douche et carreaux, pulvériser le *Dégraissant et Lessive* de decotric sur la surface à nettoyer, puis la récupérer avec une éponge ou brosse. Rincer après avec de l'eau claire. Enlever à fond les moisissures, algues, mousses et bactéries avec le *Spray Anti-Moisissures* de decotric. Enlever aussi des autocollants, étiquettes ou résidus de bandes adhésives avec de l'acétone ou du white-spirit. Puis rincer et laisser sécher. Poncer la surface entière des baignoires ou bacs de douche premièrement avec le papier de verre gros grains (grain 120), puis poncer la surface humidifiée avec le papier grains fins (grain 320). Rincer avec de l'eau claire. Laisser bien sécher la surface. Après le séchage, la nettoyer avec du white-spirit pour enlever des résidus éventuels de silicone. Poncer superficiellement les fronts du mobilier de cuisine qui sont à recouvrir avec le papier de verre grains fins (grain 320). Réparer les endroits endommagés des baignoires ou bacs de douche avec un enduit à base de polyester ou de résine époxy. Le poncer après le durcissement avec le papier de verre grains fins (grain 320) pour atteindre une bonne planimétrie. Rincer avec de l'eau claire pour enlever les résidus de ponçage, puis laisser bien sécher. Si nécessaire, répéter le travail. Reboucher les joints de carrelage endommagés et les trous de perçage avec le

Joint Carrelage de decotric. Égaliser les endroits endommagés des fronts du mobilier de cuisine avec l'*Enduit de Lissage* de decotric. Si nécessaire, poncer aussi l'enduit après son séchage.
Pour enlever la dernière poussière, nettoyer la surface sèche avec le torchon anti-poussière.

Avant d'appliquer la laque sur de l'acryl sanitaire, appliquer une couche du Primaire qui n'est pas inclus dans le set, mais lequel on peut acheter à part. La bouteille de 100 ml de celui-ci suffit pour une surface d'env. 2,8 m² (une baignoire ou deux bacs de douche)

Bien remuer le primaire et le verser dans le bac de peinture. Pour éviter des irrégularités dans le film de laque, appliquer le primaire avec le pinceau ou rouleau du set en épaisseur mince et régulière sans arrêter le travail. Nettoyer tout de suite et à fond pinceau, rouleau et bac de peinture après utilisation. Avant application de la laque, laisser sécher complètement le primaire (env. 16 heures), puis appliquer la laque comme indiqué.

Mode d'emploi:

Avant de mélanger la laque avec le durcisseur, stocker les deux au moins 24 heures à une température d'env. +22°C, puis verser le contenu entier de la bouteille de durcisseur dans la boîte de laque, remuer au moins 2 minutes avec la touillette et verser le mélange dans le bac de peinture. Appliquer le produit préparé dans les 50 minutes parce que le mélange devient de plus en plus épais et difficile à étaler après ce temps.

Pour recouvrir des carreaux ou fronts du mobilier de cuisine, teinter la laque préparée au max. avec 2% des *decomix Colorants Universels* (teintes appropriées voir cartonnage) et bien remuer. Ne pas appliquer la laque teintée sur des installations sanitaires.

Appliquer une première couche de laque au pinceau dans les joints de carrelage et aux endroits mal accessibles (bords, coins, etc.). Appliquer aussi une première couche de laque comme primaire aux endroits réparés avec de l'enduit.

Appliquer rapidement et grossièrement la laque au pinceau sur la surface à recouvrir. Étaler la laque immédiatement au rouleau en horizontale et verticale pour recevoir un film de laque mince et régulier. Reprendre les surplus de laque (perceptible de façon que le rouleau glisse plutôt au lieu de rouler) avec le pinceau et les remettre dans le bac de peinture. Pour terminer, passer une dernière fois avec le rouleau dans seulement une direction sur la couche pour obtenir la surface la plus lisse possible.

Éviter des courants d'air et le développement de poussière pendant 5 heures. Après ce temps, le recouvrement sera insensible à la poussière.

Si une deuxième couche de laque est nécessaire (par ex. dans le cas de surfaces à teintes très foncées), celle-ci peut être appliquée 24 heures après application de la première. Dans ce cas poncer la première couche régulièrement avec le papier de verre fin (grain 320) et nettoyer la surface avec un chiffon propre et légèrement humide. Pour enlever la poussière de ponçage. Laisser sécher, faire attention à la température, puis recouvrir de nouveau comme indiqué.

Enlever les bandes adhésives après env. 8 à 24 heures et effectuer les retouches éventuellement nécessaires, par ex. le jointoiement avec de la silicone ou le remontage des poignées. Garder la température des pièces constante pendant 5 jours et éviter des influences d'eau.

Les surfaces recouvertes seront résistantes à l'eau après ce délai de temps.

Indications importantes:

Pour le premier bain ou la première douche, faire couler premièrement de l'eau tiède, puis lentement augmenter la température de l'eau pour éviter des fissures de tension.

Utiliser des additifs pour l'eau de bain ainsi que de l'eau chaude seulement après 14 jours. Premièrement remplir la baignoire, après ajouter l'additif dans l'eau. Toujours commencer le remplissage avec de l'eau tiède.

Des bains de boue ou additifs médicaux teintés peuvent altérer la couleur du recouvrement. Éviter le contact avec des colorants ou teintures textiles ou de cheveux ainsi que des produits comparatifs et ne pas détremper du linge fortement perdant sa couleur dans la baignoire.

Nettoyer avec des produits habituels et doux. Ne pas utiliser des produits à récurer.

Éviter que l'eau reste en permanence sur le recouvrement et enlever les

antidérapants tout de suite après avoir pris une douche ou un bain pour que la surface de la laque puisse complètement sécher.

Des supports avec des propriétés spéciales anti-salissures (par ex. à effet "lotus") ne sont pas appropriés pour un recouvrement.

Une humidité ambiante élevée de plus de 60% et des températures en dessous de + 20°C peuvent gêner le processus de durcissement et ainsi le degré de brillance et la résistance finale de la surface de laque. Pour atteindre le plus simplement l'humidité ambiante appropriée, bien chauffer et aérer. La température des baignoires en acier en particulier peut être beaucoup en dessous de la température ambiante. Si nécessaire, chauffer la baignoire avec un chauffage électrique pour atteindre une température de longue durée entre +22°C et +25°C.

Même la silicone très ancienne peut causer des souillures. La laque ne peut pas adhérer aux endroits où se trouvent des résidus de silicone. Des souillures de silicone ne sont pas visibles, cependant elles causent des problèmes de structure de la surface en forme de cratères, soi-disant des "cratères de silicones". Ni pinceau ni rouleau ne doivent pas toucher des joints remplis de silicones ou avec des résidus de silicones. En utilisant un outil ainsi sali, de la silicone pourrait être appliquée sur la surface à recouvrir.

Le mieux de la poussière sera exclu, le plus joli sera la surface du recouvrement. Pour éviter des inclusions de poussière dans la laque, nettoyer bac de peinture, pinceau et rouleau avant l'utilisation avec le torchon anti-poussière.

Dans le cas d'une application sur baignoires ou bacs de douche acryliques, la flexion de ceux-ci en charge complète ne doit pas dépasser les 2 mm (voir label de qualité RAL pour acryls sanitaires) pour éviter des fissures dans le recouvrement.

Marquage pour la laque:



Xi - Irritant

contient: 4,4'-ISOPROPYLIDENEDICYCLOHEXANOL, PRODUIT DE REACTION OLIGOMERES AVEC LE 1-CHLORO-2,3-EPOXYPROPANE; CAS-Nr.: 30583-72-3

Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

Conserver hors de la portée des enfants. Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes précautions d'usage. Porter un vêtement de protection et des gants appropriés.

Marquage pour le durcisseur:



C - Corrosif

contient: 3-AMINOPROPYLTRIETHOXYSILANE; CAS-Nr.: 919-30-2

Provoque des brûlures. Nocif en cas d'ingestion.

Conserver sous clef et hors de la portée des enfants. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. En cas d'ingestion, rincer la bouche avec de l'eau (seulement si la personne est consciente). En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette). En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Eviter le contact avec la peau et les yeux.

Marquage pour le durcisseur et la laque:

Directive DecoPaint (2004/42/CE) – Marquage des emballages:

Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/j, PS): 500 g/l (2010)

Ce produit contient au maximum 14 g/l COV (prêt à l'emploi)

Ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

Fiche technique

Stockage:	Au moins 2 ans si stocké bien fermé au frais.
Article n°:	025001000
Conditionnement:	Set de base incluant 1 boîte de Laque Spéciale (230 ml), 1 bouteille de Durcisseur (54 ml), 4 feuilles de papier de verre (grains 120 + 320), 1 bac de peinture, 1 pinceau à laquer, 1 rouleau à laquer avec monture, 1 touillette à bois, 1 torchon anti-poussière.....