

Colorants Métallisés Concentrés

Concentré universel de pigments métalliques en 3 teintes (or, argent, bronze) pour teinter des recouvrements en phase aqueuse ou solvantés qui sont transparents ou pauvres en pigments.

Caractéristiques :

- idéals pour teinter le Crystal-Finish
- très intensif
- pour l'intérieur et l'extérieur
- résistants au gel

Données techniques :

Matières premières	pigments organiques et non organiques dilués dans de l'eau et du glycol de propylène
Densité	env. 1,50 g/cm ³
PH	env. 7



Préparation du support :

Le support doit être sec, solide, dégraissé et dépoussiéré. Reboucher des trous et fissures. Prétraiter des supports friables, farineux ou trop absorbants avec un durcisseur de fonds.

Mode d'emploi :

Bien secouer la bouteille. Ajouter les *Colorants Métallisés Concentrés* de decotric dans les produits à teinter et mélanger jusqu'à l'homogénéité complète. Tester toujours auparavant et en tout cas faire un test de frottement. Teinter avant – puis diluer. Tous les *Colorants Métallisés Concentrés* de decotric peuvent être mélangés entre eux et avec les L- ou LW-types des *decomix Colorants Universels Colorés*.

Respecter les taux d'ajout suivants :

Peintures en phase aqueuse	max. 10 %
Vernis acryliques	max. 5 %
Vernis à base de résines alkydes	max. 5 %
Lasures	max. 5 %
Crystal-Finish	max. 10 %

Consommation :

Le contenu suffit pour env. 2,5 l de peinture, vernis ou laque.

Indications importantes :

Ne pas teinter des produits avec beaucoup de pigments. Application tout de suite après mélange. Tenir hors de portée des enfants. Suivre les indications de sécurité des recouvrements de base. Ne pas utiliser à une température ambiante et du support inférieure à + 5 °C. Nettoyer les outils à l'eau.

Consignes de sécurité :

Consulter la fiche de données de sécurité pour obtenir des informations importantes pour la sécurité. Les fiches de données de sécurité peuvent être téléchargés sur notre site web www.decotric.fr.

Remarque:

Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l'état actuel de la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d'ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique contraignante car nous n'avons pas d'influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L'utilisateur est responsable d'examiner en détail les produits pour l'utilisation envisagée selon les conditions de l'objet.

Stockage :

Stocker bien fermé au frais, mais hors du gel.

Elimination des déchets :

Déposer seulement des récipients complètement vidés au recyclage, contenant des restes adhérents. Les peintures inutilisées nécessitent un traitement spécial pour être éliminées sans danger pour l'environnement. Elles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.

Informations administratives :

N° d'article	GENCOD	Teinte	Conditionnement
073901000	4002926351026	M1 Or	30 g
073902000	4002926351200	M1 Or	300 g
073801000	4002926352023	M2 Argent	20 g
073802000	4002926352207	M2 Argent	200 g
073701000	4002926353020	M3 Bronze	20 g
073702000	4002926353204	M3 Bronze	200 g

Remarque:

Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l'état actuel de la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d'ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique contraignante car nous n'avons pas d'influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L'utilisateur est responsable d'examiner en détail les produits pour l'utilisation envisagée selon les conditions de l'objet.