

## Glutolin M22 instant

Colle instantanée spéciale encolleuse les nouvelles recommandations (dilution 1:20) des fabricants de papiers peints. Utilisable pour tous papiers peints et vinyles lourds à support papier ou intissé/non tissé.

### Caractéristiques :

- a base de méthylcellulose renforcée de résine synthétique
- prête en 5 minutes
- 750 g pour 15 rouleaux

### Données techniques :

Matières premières:	méthylcellulose, acétate de polyvinyle
Densité:	environ 0,55 g/cm <sup>3</sup>
PH:	environ 8
Solubilité:	environ 5 minutes
Consommation:	environ 200 ml/m <sup>2</sup>
Marquage émissions dans l'air intérieur:	A+



### Mode d'emploi :

Délayer la *Glutolin M22 Instant* dans de l'eau propre et froide en remuant. Laisser reposer environ 5 minutes, puis remuer encore une fois.

Etaler la colle régulièrement avec une machine à encoller ou une brosse sur le dos du papier peint ou intissé, plier les lés en portefeuille (sauf le papier intissé), les coller sur le support (pour les papiers peints et vinyles : après le temps de détrempe indiqué) et bien maroufler.

Pour des supports d'absorption faible ou pour coller des papiers vinyles très lourds, ajouter jusqu'à 20 % de la colle *Glutolin BW*.

Suivre les instructions des fabricants de machines à encoller et de papiers.

Enlever les éventuels surplus et taches de colle fraîche avec un chiffon humide.

Ne pas appliquer à une température ambiante et du support inférieure à + 5°C. Nettoyer les outils à l'eau.

Utilisation	Proportions	Quantité d'eau par paquet de 750 g	Rendement / Surface
Préencollage	1 : 40	30 l	environ 160 m <sup>2</sup>
Encolleuse (tous papiers)	1 : 20	15 l	environ 75 m <sup>2</sup>
Application traditionnelle: Papiers peints spéciaux, normaux, gaufrés, papiers vinyles, à peindre, revêtements textiles à envers papier	1 : 20	15 l	environ 75 m <sup>2</sup>

#### Remarque:

Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l'état actuel de la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d'ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique contraignante car nous n'avons pas d'influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L'utilisateur est responsable d'examiner en détail les produits pour l'utilisation envisagée selon les conditions de l'objet.

### Informations administratives :

N° d'article	GENCOD	Conditionnement
063201074	4044899632016	300 g
063202074	4044899632023	750 g

#### Remarque:

Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l'état actuel de la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d'ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique contraignante car nous n'avons pas d'influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L'utilisateur est responsable d'examiner en détail les produits pour l'utilisation envisagée selon les conditions de l'objet.