

Glutolin 77

Pour le collage de tous papiers peints spéciaux ou normaux, papiers à peindre et papiers vinyles normaux en application traditionnelle ou avec machine à encoller.

Caractéristiques :

- a base de méthylcellulose renforcée de résine synthétique
- prête en 25 minutes
- 200 g pour 4 à 5 rouleaux



Données techniques :

Matière première:	méthylcellulose, poudre d'acétate de polyvinyle, additifs
Densité:	environ 0,40 g/cm ³
PH:	environ 8
Solubilité:	environ 20 minutes
Rendement:	environ 200 ml/m ²
Marquage émissions dans l'air intérieur:	A+

Préparation du support :

Le support doit être sec, solide, propre, lisse, normalement absorbant et exempt d'agents séparatifs (poussière, graisse, etc.). Enlever anciens papiers peints avec le *Glutolin TA Décolleur de Papiers Peints* ainsi que particules mal adhérentes. Reboucher trous et fissures ou lisser avec les enduits *Glutofill WF* ou *Glutofill WG*. Traiter les fonds friables, farineux ou trop absorbants avec le *Glutogrund LF Durcisseur de Fonds*.

Mode d'emploi :

Délayer la *Glutolin 77* dans de l'eau propre et froide (voir tableau – dilutions à respecter) en remuant. Laisser reposer environ 20 minutes, brasser à nouveau énergiquement : la colle est prête.

Encoller régulièrement avec brosse le dos du papier peint, plier le papier peint en portefeuille et le poser après le temps de détrempe indiqué. Suivre les instructions de pose des fabricants de papiers peints.

Pour des supports d'absorption faible et pour renforcer la résistance contre l'humidité, ajouter jusqu'à 20 % de la colle *Glutolin BW*.

Indications importantes :

Enlever les éventuels surplus et taches de colle fraîche avec un chiffon humide. Ne pas appliquer à une température ambiante et du support inférieure à + 5 °C. Nettoyer les outils à l'eau.

Remarque:

Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l'état actuel de la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d'ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique contraignante car nous n'avons pas d'influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L'utilisateur est responsable d'examiner en détail les produits pour l'utilisation envisagée selon les conditions de l'objet.

Informations administratives :

N° d'article	GENCOD	Conditionnement
062011074	4044899620112	200 g
062022074	4044899620228	500 g

Remarque:

Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l'état actuel de la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d'ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique contraignante car nous n'avons pas d'influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L'utilisateur est responsable d'examiner en détail les produits pour l'utilisation envisagée selon les conditions de l'objet.