

Glutofill WF

Enduit intérieur cellulosique à base de plâtre naturel pour le lissage et le rebouchage des trous et fissures de supports minéraux ainsi que pour le jointoiment de plaques de plâtre cartonnées. Applicable en épaisseur de 0 à 5 cm par couche.

Caractéristiques :

- blanc au séchage
- temps d'utilisation: 1 heure
- rendement: 1 kg de poudre par m²/mm

Données techniques :

Matières premières:	plâtre naturel, cellulose, additifs
Densité:	env. 0,75 g/cm ³
PH:	7 – 8
Réaction au feu:	A 1
Rendement:	1 kg de poudre par m ² et mm d'épaisseur
Temps d'utilisation:	env. 60 minutes à +20°C
Mise en peinture/ Temps de séchage:	2 heures par mm d'épaisseur à un taux d'humidité de 50 % et une température ambiante de + 20°C
Marquage émissions dans l'air intérieur:	A+



Préparation du support :

Le support doit être sec, solide, normalement absorbant et exempt d'agents de séparation (poussière, huile de décoffrage, graisse, etc.). Enlever toutes particules mal adhérentes sur le support et décoller les anciens papiers peints ou badigeons avec le *Glutolin TA Décolleur de Papiers Peints*. Traiter les supports friables, farineux ou trop absorbants avec le *Glutogrund LF Durcisseur de Fonds*.

Mode d'emploi :

Remplir un récipient avec de l'eau propre et froide, y délayer le *Glutofill WF* et remuer jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Pour le rebouchage de trous et fissures, utiliser une consistance plus épaisse que pour le lissage.

Appliquer l'enduit préparé dans les 60 minutes. Poncer l'enduit après séchage complet. Pour éviter un séchage irrégulier de la peinture ultérieurement appliquée, traiter les endroits enduits ou la surface entière avec le *Glutogrund LF Durcisseur de Fonds*.

Remarque:

Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l'état actuel de la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d'ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique contraignante car nous n'avons pas d'influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L'utilisateur est responsable d'examiner en détail les produits pour l'utilisation envisagée selon les conditions de l'objet.

Indications importantes :

Ne pas appliquer sur peintures, bois, verre, matières synthétiques ou métaux.
Ne pas appliquer à une température ambiante et du support inférieure à + 5°C.
Nettoyer les outils à l'eau.

Informations administratives :

N° d'article	GENCOD	Conditionnement
064102074	4044899641025	1 kg
064104074	4044899641049	5 kg
064106074	4044899641063	25 kg

Remarque:

Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l'état actuel de la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d'ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique contraignante car nous n'avons pas d'influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L'utilisateur est responsable d'examiner en détail les produits pour l'utilisation envisagée selon les conditions de l'objet.