

## Primaire Opacifiant

Primaire blanc pour éviter le séchage inégal ou trop vite des peintures ultérieurement appliquées et pour ainsi éviter des traces de reprise ou de lumière rasante.

**Domaine d'utilisation:**

Le *Primaire Opacifiant* de decotric s'applique sur tous les supports minéraux à l'intérieur ainsi que sur panneaux de construction, plaques de plâtre cartonnées, peintures, métaux non-ferreux et plusieurs plastiques. Le produit est pauvre en tensions et idéal avant recouvrement avec peintures acryliques, vinyliques, siloxanes et silicates.

Il est microporeux, a un haut pouvoir couvrant, renforce les supports, améliore l'accrochage et réduit l'absorption des supports. Il peut être teinté jusqu'à 0,2 % avec des colorants universels, par ex. les *decomix Colorants Universels Concentrés*.

**Données techniques:**

Matières premières:	dispersion de résine synthétique, titandioxyde, additifs, eau
Densité:	env. 1,6 g/ml
PH:	8 – 9
Rendement:	env. 7 - 10 m <sup>2</sup> /l

**Préparation du support:**

Le support doit être sec, solide et dépourvu d'agents de séparation (huile de décoffrage, graisse, mousse etc.). Enlever toutes particules mal adhérentes sur le support. Enlever les anciens papiers peints ou badigeons avec le *Décol' Papiers Peints* de decotric. Reboucher les trous et fissures du support ou lisser avec les enduits *decomur intérieur* ou *decomur Enduit de Rénovation* (pour les supports peints) de decotric. Traiter les supports fort friables, farineux ou beaucoup trop absorbants avec le *Durcisseur de fonds LF* de decotric.

**Mode d'emploi:**

Le *Primaire Opacifiant* de decotric est prêt à l'emploi et s'applique avec brosse, rouleau ou pistolet airless. Ne pas diluer!

Attendre le séchage complet avant de le recouvrir d'une peinture. Le temps de séchage est de 6 à 8 heures selon l'absorption du support, l'humidité et la température ambiante.

Tester avant l'adhérence sur métaux non-ferreux et plastiques. Enlever les éventuels surplus et taches fraîches avec un chiffon humide. Ne pas appliquer à une température ambiante et du support inférieure à + 5°C. Nettoyer les outils tout de suite à l'eau.

**Indications importantes:**

Directive DecoPaint (2004/42/CE) – Marquage des emballages:  
- Valeur limite COV en UE pour ce produit (cat. A/g, PA): 30 g/l  
- Ce produit contient au maximum 1 g/l COV

**Délai de stockage:**

Au moins 2 ans si stocké bien fermé au frais, mais à l'abri du gel.

**Article n°:**

015602001

**Gencode**

4007955156024

**Conditionnement:**

Seau de 5 l

**Remarque:**

Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l'état actuel de la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d'ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique contraignante car nous n'avons pas d'influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L'utilisateur est responsable d'examiner en détail les produits pour l'utilisation envisagée selon les conditions de l'objet.