

## baufan® Peinture pour Toitures et Soubassements

Peinture aqueuse à haut pouvoir couvrant et à haut rendement pour des recouvrements résistants aux intempéries et à la lumière. Pour tuiles de toit, toitures en fibro-ciment (p.ex. Eternit), crépis, béton, maçonnerie et anciennes peintures.

- ▲ **peinture aqueuse à haut pouvoir couvrant pour protéger des intempéries à long terme**
- ▲ **résistante à la lumière et aux UV**
- ▲ **lessivable**
- ▲ **résistante aux intempéries**
- ▲ **sans solvants et pauvre en évaporations chimiques**
- ▲ **perméable**
- ▲ **préserve la structure de la surface**
- ▲ **diluable à l'eau**
- ▲ **peut être mélangée avec les autres teintes et peintures pour façades blanches**

### Produit d'après la norme EN 13300

Abrasion humide: classe 2  
Degré de brillance: mate

### Domaine d'application

La *Peinture pour Toitures et Soubassements* de decotric s'utilise pour recouvrir tuiles à base de terre cuite ou béton, toits en fibrociment, etc. ainsi que pour soubassements en enduit taloché, crépi, béton et autres supports minéraux. La peinture est fabriquée selon les normes pour l'année 2010.

### Données techniques

Matières premières: dispersion acrylique, pigments, eau  
Densité: environ 1,4 g/ml  
PH: 8 – 9  
Rendement: 150 – 200 ml/m<sup>2</sup> par couche  
Code GISBAU: M-DF01

### Préparation du support

Le support doit être sec, solide, dépoussiéré et dégraissé. Enlever toutes les particules mal adhérentes. Dans le cas d'envahissement d'algues ou mousses, nettoyer la surface avec le *Stop-Mousse* de decotric. Reboucher trous et fissures du support ou lisser avec les enduits *decomur extérieur* ou *decoplast V30* de decotric. Traiter les supports friables, farineux ou trop absorbants avec le *Durcisseur de Fond LF (sans solvants)* de decotric. Peindre avant les toits neufs en eternit avec la *Peinture Isolante* de decotric.

Pour améliorer l'adhérence de la peinture, protéger le soubassement contre l'humidité pénétrante par la terre ou l'intérieur de la maison.



### Application

La *Peinture pour Toitures et Soubassements* de decotric est prête à l'emploi et applicable avec pinceau, brosse, rouleau ou pistolet airless.

Si nécessaire, appliquer une deuxième couche de peinture après séchage de la première. Les peintures peuvent être mélangés entre eux.

### Température de travail

Minimum + 5 °C pour le support, le produit et l'air ambiante.

### Indications importantes

Le temps de séchage dépend de la température ambiante. Un degré d'humidité ambiante supérieur à 90 %, surtout en combinaison avec des températures basses, peuvent diminuer le temps de séchage et les performances du produit.

### Stockage

Stocker le seau bien fermé dans un endroit frais mais hors du gel. Les seaux non entamés se conservent si stockés adéquatement au moins jusqu'à la date indiquée sur l'emballage.

Etat au 12/04/2019

Fabrication: Baufan Bauchemie Leipzig GmbH · 04178 Leipzig, Allemagne

Vendu par: decotric GmbH · Im Schedetal 1 · 34346 Hann. Münden · Allemagne Tél.: +49 (0)5541/7003-21 · export@decotric.fr

### Remarque:

Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l'état actuel de la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d'ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique contraignante car nous n'avons pas d'influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L'utilisateur est responsable d'examiner en détail les produits pour l'utilisation envisagée selon les conditions de l'objet.



## Informations techniques

### Élimination

Code de déchet n° 080120. Ne déposer au recyclage que des seaux entièrement vidés. Déposer des restes séchés du produit selon le code de déchet n° 170904 (déchets de construction et de démolition en mélange) ou avec les ordures ménagères.

Conditionnements	Couleur
2,5l	Adroise
5l	Adroise
12,5l	Adroise
2,5l	Anthracite
5l	Anthracite
12,5l	Anthracite
2,5l	Gris Pierre
5l	Gris Pierre
12,5l	Gris Pierre
2,5l	Rouge Brique
5l	Rouge Brique
12,5l	Rouge Brique



Etat au 12/04/2019

Fabrication: Baufan Bauchemie Leipzig GmbH · 04178 Leipzig, Allemagne  
Vendu par: decotric GmbH · Im Schedetal 1 · 34346 Hann. Münden · Allemagne Tél.: +49 (0)5541/7003-21 · export@decotric.fr

### Remarque:

Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l'état actuel de la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d'ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique contraignante car nous n'avons pas d'influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L'utilisateur est responsable d'examiner en détail les produits pour l'utilisation envisagée selon les conditions de l'objet.