

Colle Spéciale Encolleuses G20

Colle haute gamme à base de méthylcellulose renforcée de résine synthétique pour l'application avec encolleuse ou brosse.

Caractéristiques :

- Prête à l'emploi en 5 minutes
- Pour le collage fiable de papiers peints ingrains, papiers intissés, textures à peindre, etc.
- Adhérence initiale optimale
- Répartition idéale de la colle
- Résiste à l'alcalinité du ciment et de la chaux
- Dosage 1 :20 - suivant les recommandations des leaders en papiers peints.

Données techniques :

Matière première:	Méthylcellulose, résine synthétique
Densité:	Env. 0,55 g/cm ³
Valeur pH	Env. 8
Consommation	Env. 200ml/m ²
Solubilité	Env. 5 minutes



Préparation du support :

Le support doit être sec, solide, plan, normalement absorbant et exempt d'agents de séparation (poussière, graisse, etc.). Enlever toutes particules mal adhérentes sur le support et décoller les anciens papiers peints ou badigeons avec le Décol' Papiers Peints de decotric. Reboucher les trous et fissures du support ou lisser avec les enduits decofill intérieur ou decomur intérieur de decotric. Traiter les supports friables, farineux ou trop absorbants avec le Durcisseur de fonds LF (sans solvants) de decotric. Isoler les taches d'eau, de nicotine, de suie et l'humidité avec la Peinture Isolante de decotric. Avant la pose de papiers peints sur fonds bloqués ou à teintes inégales, appliquer une couche du Primaire Opacifiant de decotric. Pour les papiers transparents et surtout les supports à teintes inégales, nous recommandons un prétraitement avec le Primaire Spécial Papiers Peints de decotric.

Mode d'emploi :

Délayer la Colle Spéciale Encolleuses G20 de decotric dans de l'eau propre et froide en remuant. Laisser reposer environ 5 minutes, puis remuer encore une fois. Appliquer la colle régulièrement avec une machine à encoller ou brosse sur le dos du papier peint, plier les lés en portefeuille (sauf le papier intissé), les coller sur le support (pour les papiers normaux, spéciaux et vinyles: après le temps de détrempe indiqué) et bien maroufler. Pour des supports d'absorption faible ou pour coller des papiers vinyles très lourds, ajouter jusqu'à 20 % de la Colle Frises Décoratives de decotric. Suivre les instructions des fabricants des machines à encoller et des papiers peints. Enlever les éventuels surplus et taches de colle fraîche avec un chiffon humide.

Remarque:

Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l'état actuel de la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d'ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique contraignante car nous n'avons pas d'influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L'utilisateur est responsable d'examiner en détail les produits pour l'utilisation envisagée selon les conditions de l'objet.

Utilisation	Rapport de dilution	Quantité d'eau par paquet de 750 g	Un paquet suffit pour
Préencollage	1 : 40	30 l	250 - 300 m ²
Papiers à peindre	1 : 20	15 l	Env. 75 m ²
Papiers intissés, papiers peints structurés ou vinyles ainsi que d'autres revêtements muraux lourds	1 : 20	15 l	Env. 75 m ² Env. 15 rouleaux euro

Indications importantes :

Ne pas appliquer à une température ambiante inférieure à +5 °C. Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après leur utilisation.

Suivre impérativement les indications des fabricants de papiers peints.

Consignes de sécurité :

Consulter la fiche de données de sécurité pour obtenir des informations importantes pour la sécurité. Les fiches de données de sécurité peuvent être téléchargés sur notre site web www.decotric.fr.

Stockage :

Stocker bien fermé au frais, mais à l'abri du gel.

Élimination :

Recycler uniquement des récipients entièrement vides. Éliminer les résidus de matériel séchés par les déchets ménagers ou de chantier. Éliminer les résidus non durcis selon le code de déchets EWC 08 04 10.

Informations administratives :

N° d'article	GENCOD	Conditionnement
022602001	4007955226024	750g

Remarque:

Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l'état actuel de la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d'ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique contraignante car nous n'avons pas d'influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L'utilisateur est responsable d'examiner en détail les produits pour l'utilisation envisagée selon les conditions de l'objet.